



TERRACEM

Innovación en Materiales de Construcción

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



PEGABLOCK® GRIS Y COLOR

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:

- **PEGA BLOCK** Es un mortero premezclado seco listo para usar fabricado en base a cemento Portland y áridos estrictamente seleccionados controlados granulométricamente para un óptimo desempeño.
- 100% seco y con aditivos para mejorar la adherencia.
- **PEGA BLOCK** es recomendado para levantado de muros de mampostería de concreto y block.
- **PEGA BLOCK** excede los ensayos ASTM C270.

RECOMENDACIÓN DE USO:

- Especialmente diseñado para el levantado de muros de block de concreto y/o ensabietado de muros.
- Utilizado para la colocación de baldosas de block y teja.
- Rendimiento alrededor de 3- 3.5 m2 levantado block.

ATRIBUTOS:

- Calidad y homogeneidad estrictamente controladas.
- Listo para usarse, únicamente agregar agua.
- Ahorra tiempo y mano de obra al no necesitar mezclar con algún otro componente.
- Control total de mermas y desperdicios.
- Mezclado rápido.
- Por su control de calidad garantiza la homogeneidad en su proyecto.

LIMITACIÓN DE USO:

- **PEGA BLOCK** se coloca siguiendo los procedimientos normales de instalación y de acuerdo a las normas regentes del proyecto.
- No mezclar **PEGA BLOCK** con ningún componente, si fuese necesario consultar con el servicio técnico de TERRACEM para la recomendaciones del caso.
- Se obtienen excelentes resultados combinando una buena mano de obra y buenas practicas de utilización de las herramientas.



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



[TERRACEM GUATEMALA](https://www.youtube.com/TERRACEMGUATEMALA)



TERRACEM

Innovación en Materiales de Construcción

INNOVACIÓN EN MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

PEGABLOCK® GRIS Y COLOR

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

DATOS TÉCNICOS:

- Resistencia a la compresión mayor a Tipo S 127 kg/cm² [1,800 psi] Tipo N 70 kg/cm²
- Tiempo manejabilidad (Abierto) a 22°C (72°F) Approx. 45-60 minutos.
- Tiempo de Secado a 22°C (72°F) 12-24 hrs.
- No inflamable.
- Completamente removible con agua mientras se encuentra fresco.

RECOMENDACIONES:

- No usar como un mortero de menor resistencia.
- No aplicar cuando la temperatura es menor a 4°C.
- Mantener alejado de los niños.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:

- Toda la superficie debe estar seca, libre de impurezas, y no sometida a temperaturas menores a 4°C ni mayores a 40°C, para asegurar una excelente unión.
- Verificar que las piezas a unir estén en buen estado sin presentar fisuras.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- Mezclar con agua únicamente, no añadir ningún aditivo.
- En un recipiente o superficie limpia, mezclar **PEGA BLOCK** con un 25 % del total del agua requerida, manteniendo una relación 1:4, el agua debe de ser limpia, de preferencia potable entre 10-27°C.
- En caso de un mezclado mecánico, verificar que no exceda las 150 rpm para evitar la segregación.
- Evitar la formación de burbujas, no mezclando más tiempo que el necesario.
- Verificar que el mezclado se optimo para obtener una mezcla homogénea y de consistencia suave.
- No aplicar más agua de la necesaria para homogenizar la mezcla, únicamente aplicar si se ha perdido por la acción del clima.
- Durante su tiempo abierto, la mezcla puede endurecerse un poco. Únicamente volver a mezclar evitando aplicar más agua.
- La limpieza de herramientas y manos se realizara inmediatamente finalizado el trabajo.



2444-2555



www.facebook.com/terracesmguatemala



[terracesmguatemala](https://www.instagram.com/terracesmguatemala)



[TERRACEM GUATEMALA](https://www.youtube.com/terracesmguatemala)



TERRACEM

Innovación en Materiales de Construcción

INNOVACIÓN EN MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

PEGABLOCK® GRIS Y COLOR

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

PROTECCIÓN Y ALMACENAJE:

Mantener PEGA BLOCK almacenado a temperatura ambiente.

PEGA BLOCK es elaborado con cemento tipo Portland, el cual puede ocasionar irritación en la piel en estado fresco. Si hubiere irritación por contacto directo prolongado con la piel expuesta, esta debe ser lavada con agua y jabón suave.

Si hubiese contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con agua por lo menos 5 minutos hasta disminuir la irritación.

En caso de ingestión no inducir al vomito. Acudir al médico más cercano lo más rápido posible.

PEGA BLOCK está compuesto en polvo, por lo que se recomienda utilizar mascarilla para evitar respirarlo.

Mantener PEGA BLOCK fuera del contacto con niños.

EMPAQUE:

Bolsa de papel valvulada en 40 Kg. para un óptimo desempeño y limpio manejo,

COLOR:

PEGA BLOCK usualmente es color gris, pero si fuese requerido, ponerse en contacto con su asesor de ventas para los requerimientos del caso.

GARANTÍA LIMITADA

TERRACEM garantiza que este producto está libre de defectos de manufactura por el periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del producto. Como condición de esta garantía limitada, Usted puede ser requerido a probar el uso. El instalador debe seguir la norma ANSI A 108.5 para la instalación.

TERRACEM

Oficinas:

5 avenida 5-55 zona 14, Europlaza World Business Center
Torre 2, oficina 901

Planta:

0 Ave 3-77 Zona 6 Los Alamos San Miguel Petapa Guatemala



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



[TERRACEM GUATEMALA](https://www.youtube.com/terracedm.guatemala)